

CLOROCAUCHO PISCINAS

■ Descripción:

Clorocaucho piscinas es una pintura de secado físico, a base de resinas de clorocacho. Seca por evaporación de disolventes y posee una buena resistencia física y química.

■ Usos típicos:

Como pintura para piscinas aplicada a dos capas directamente sobre el hormigón. Presenta un buen comportamiento en inmersión continua.

■ Propiedades:

Elevada resistencia física y química, resistente a la mayoría de productos químicos utilizados en el mantenimiento de las piscinas.

Características:

Aspecto: Semi mate.

Color: Azul y blanco.

Densidad: 1.27kg/ltr

Sólidos: 50 - 55 % según color.

Sustrato: Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento y superficies previamente preparadas.

Rendimiento práctico: 4 a 5 m²/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).

Tiempo de secado:

Al tacto: 1 horas (**a 20 °C e 60% de humedad relativa**):

Transitable: Personas: 12 horas. Vehículos ligeros: 48 h.,

Tráfico pesado y máximas resistencias: 7 días

Repintado – 6 h aprox.

Nº de capas: 2

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 °C.

■ Datos de aplicación:

Preparación de Superficie:

Superficies nuevas:

Esperar a la completa curación del cemento (aproximadamente 1 mes). Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas.

Aplicar un capa de BARNIZ FIJADOR EPOXI AL AGUA en superficies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En el caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (sulfúrico), aclarar con abundante agua y dejar secar.

Superficies pintadas:

Si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una capa de BARNIZ FIJADOR EPOXI AL AGUA.

Soportes metálicas: Previamente tratar con la imprimación adecuada.

■ Condiciones de aplicación:

Método de aplicación: Pistola sin aire, pistola aerográfica, brocha o rodillo.

Dilución: Entre un 5 y un 10% según el método de aplicación.

Disolvente: Disolvente secado rápido.

Temperatura de trabajo: Mínimo: 5° C. Máximo: 60° C.

Temperatura del soporte: De 2 a 3 °C por encima del punto de rocío.

Humedad relativa: - Inferior al 80%.

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.

Pinturas EcoPlas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas EcoPlas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.